FICHE TECHNIQUE BUFLON MOUSSE

CYTHERE

DESCRIPTION

Revêtement mural de décoration et de protection aux qualités décoratives reconnues.
Il est constitué d'une mousse vinyle sur voile non tissé polyester.

COMPOSITION

PVC expansé sur voile non tissé 100% polyester.

PRESENTATION	**NORMES**	
Nombre de coloris		30
Largeur des rouleaux	EN 259	: Laize de 130 cm
Longueur des rouleaux	EN 259	: 30 ml
Coupe (métrage minimum)		: 1 ml
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES		
Epaisseur	ISO 2286	: 1,6 mm ± 0,2 mm
Stabilité dimensionnelle		: Excellente
Réaction au feu	NF EN 13501-1	: Euroclasse C-s3,d0.
Poids du support polyester	ISO 2286	: 35 g/m² ±5 g/m²
Poids de la couche PVC	ISO 2286	: 545 g/m² ±35 g/m²
Poids total	ISO 2286	: 580 g/m² ± 50 g/m²
Résistance à la lumière	ISO 105 B02	: Bonne (≥ 6)
Résistance aux chocs	EN 259	: Bonne
Lavabilité	EN 259	: Super lessivable brossable
Pouvoir calorifique supérieur	ISO 1716	: 21450 KJ/Kg (12,441 Mj/m² pour 580 g/m²)
Force à la rupture	NF G 37-103	: Sens M : 8 à 10 daN / 5cm
		: Sens T : 7 à 9 daN / 5cm
	NF Q 03-004	: Sens M : 2.0 à 2.5 daN
		: Sens T : 1.5 à 2.0 daN
Allongement à la rupture	NF G 37-103	: Sens M : 90 à 100%
		: Sens T : 100 à 120%
	NF Q 03-004	: Sens M : 100 à 110%
		: Sens T : 120 à 130%
Résistance à la déchirure	NF G 37-129	: Sens M : ≥ 0.5 daN
		: Sens T : ≥ 0.5 daN
Résistance à l'abrasion	Méthode Interne	: > 1000 tours : Abrasimètre Lhomargy sous charge 1 Kgf>
Résistance à l'éclatement	NF G 37-116	: > 3.5 bars
Résistance aux frottements Sec	NF G 07-016	5
Humide		5
Résistance aux produits chimiques		: Insensible aux agents chimiques sauf acétone, trichloréthylène, acides et bases fortes.
Résistance aux micro-organismes		: Bonne (traitement anticryptogamique).
UTILISATION		
Confort acoustique	NF EN ISO 11654	: Cythère améliore l'acoustique du local grâce à sa bonne action antiréverbérante **coefficient d'absorption α_w 0,15**
.Confort thermique		: Cythère permet une correction appréciable de l'isolation thermique, il réduit les déperditions de calories.
Hygiène		: Cythère offre une très bonne résistance aux micro- organismes et fait écran aux pénétrations d'humidité. La désinfection du revêtement est parfaitement supportée

MISE EN ŒUVRE :

Colle	: Emulsion vinylique ou acrylique
Poids de la colle par m²	: 200 à 300 g/m²
Application de la colle	: Spatule finement et régulièrement crantée ou rouleau pour un dépôt de 250g/m².
- sur l'envers du revêtement	: Non
- sur le subjectile	: Oui
Inversion	: Oui.
Joint	: Par recouvrement des lés de 3 cm environ
Soudable à froid	: Pour l'étanchéité des joints et améliorer la durabilité du collage, demander notre notice d'utilisation.
Dépose	: Pelable

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT DONNES DE BONNE FOI UNIQUEMENT DANS UN SOUCI D'INFORMATIONS GENERALES.
ILS REFLETENT L'ETAT DE NOS CONNAISSANCES AU MOMENT DE LA REDACTION.